

# Austrotherm XPS® TOP 30 GK




Tepelnoizolačná doska z extrudovaného polystyrénu s **rovnou hranou (GK)**

- ▶ Vynikajúce vodeodolné vlastnosti
- ▶ Vynikajúce ekologické vlastnosti
- ▶ Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti

**Použitie:** Izolácie nad a pod základovú dosku, obvodová izolácia stien pivníc, priemyselné podlahy, do priestorov s vlhkou prevádzkou, strechy s opačným poradím vrstiev, terasové a parkovacie strechy

**Forma dodávky:** Rozmery dosky: 1250 x 600 mm  
 Úžitkový rozmer: 1250 x 600 mm  
 Dodávané hrúbky: **30 - 100 mm (GK)**  
 Tvar hrany: rovná hrana (GK)  
 Povrch: hladký



**Druh výrobku:** Extrudovaný polystyrén  
 podľa Ö-Norm EN 13164 XPS  
 podľa Ö-Norm B 6000 XPS-G 30

**Kód označenia:** XPS - EN 13164 - T1 - DS(TH) - CS(10/Y)300 - DLT(2)5 - CC(2/1,5/50)130 - WD(V)3 - FTCD1 - WL(T)0,7

**Kvalita:** Schválenie DIBt :. Z - 23.15 - 1416  
 Schválenie DIBt :. Z - 23.31 - 1292  
 Schválenie DIBt :. Z - 23.33 - 1293  
 Schválenie DIBt :. Z - 23.34 - 1552  
 Externe monitorované FIW Mníchov

**Technické údaje:** Zaťažovacia skupina: BG30  
 Tepelná vodivosť: **0,033 W/mK (30 mm)**  
**0,032 W/mK (40, 50 mm)**  
**0,033 W/mK (60 mm)**  
**0,035 W/mK (80 - 100 mm)**

Minimálna hustota:  $\geq 30 \text{ kg/m}^3$   
 Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení: CS(10/Y)300 kPa = 30 t/m<sup>2</sup>  
 Dotvorenie:  
 (Podľa EN 1606 zodpovedá perm. dobe trvania pevnosti v tlaku 50 rokov) CC(2/1,5/50)130 kPa = 13 t/m<sup>2</sup>  
 Podiel uzavretých pórov:  $\geq 95\%$   
 Modul pružnosti: 12 N/mm<sup>2</sup> = 12000 kPa  
 Kapilárna absorpcia vody: 0  
 Dlhodobá nasiakavosť vody difúziou: WD(V)3 Vol.%  
 Odolnosť proti cyklu zmrazovania-rozmrazovania: FTCD 1  
 Reakcia na oheň EN 13501-1: E  
**Spracovanie:** Max. hraničná teplota použitia: 70°C

Austrotherm XPS® TOP 30 GK neobsahuje fluorovodíky (FCKWs), HFCKWs, resp. HFKWs. HBCD.

Oddelenie vývoja a aplikačnej techniky  
 Spracovanie: 02/2024

Naše užívateľsko-technické odporúčania slovom a písmom, ktoré poskytujeme na podporu kupujúceho/spracovateľa na základe našich skúseností zodpovedajú súčasnému stavu poznania v rámci vedy a praxe, sú nezáväzné a nie sú základom pre zmluvný právny vzťah a vedľajšie záväzky plynúce z kúpnej zmluvy. Kupujúceho nezbavujú povinnosti, aby sám preveril vhodnosť našich výrobkov na zamýšľaný účel použitia.