


# Austrotherm kroková (kročajová) rolka GrEPS 1000 s Textíliou



Zvukovoizolačná rolka proti krokovému hluku vyrobená z expandovaného penového polystyrénu s laminovanou textíliou, pre celkové zaťaženie do 1000 kg/m<sup>2</sup>

- ▶ S laminovanou textíliou
- ▶ Špeciálna textília na fixáciu podlahového kúrenia
- ▶ Presah textílie po stranách 40 mm

**Použitie:** Izolácia proti hluku a nárazu, vhodná pre cementové a anhydritové potery pre úžitkové zaťaženie na vyrovnávacom potere nepresiahne 500 kg/m<sup>2</sup>, (celkové zaťaženie nepresiahne 1000 kg/m<sup>2</sup>). Povrchová úprava s tlačenou mriežkou na presné umiestnenie vykurovacích rúrok podlahového vykurovania.

**Forma dodávky:**

Rozmery dosky:	10 000 x 1000 mm
Dodávané hrúbky:	<b>30, 40 mm</b>
Tvar hrany:	rovná hrana (GK)

(Hrúbka 40 mm sa dodáva ako dvojplateľový skladací panel)

**Druh výrobku:**

Expandovaný polystyrén	EPS)
podľa STN EN 13163	EPS T
podľa Ö-Norm B 6000	EPS-T 1000

**Kód označenia:** EPS - EN 13163 - L(3) - W(3) - TC(1) - S(5) - P(5) - DS(N)5 - BS50 - SDi<sup>1)</sup> - CP2

**Kvalita:** Polystyrénová GPH pečať kvality

**Technické údaje:**

Tepelná vodivosť:	<b>0,032 W/mK</b>
Max. úžitkové zaťaženie na vyrovnávacom potere: podľa STN EN 13163	0,0050 N/mm <sup>2</sup> = 0,50 t/m <sup>2</sup>
Max. celkové zaťaženie podľa Ö-Norm B 6000	0,0100 N/mm <sup>2</sup> = 1,00 t/m <sup>2</sup>
Koeficient tepelnej rozťažnosti:	0,06 mm/mK
Difúzia vodnej pary:	20 – 50
Reakcia na oheň EN 13501-1:	E

**Spracovanie:** Max. hraničná teplota použitia: 85°C

**Dynamická tuhosť s' (MN/m<sup>3</sup>):** 30 mm - s' = 25, 40 mm - s' = 25

<sup>1)</sup> Dynamická tuhosť v závislosti od hrúbky dosky

Austrotherm EPS® neobsahuje fluorovodíky (FCKWs), HFCKWs, resp. HFKWs. HBCD

Oddelenie vývoja a aplikačnej techniky  
Spracovanie: 02/2024

Naše užívateľsko-technické odporúčania slovom a písmom, ktoré poskytujeme na podporu kupujúceho/spracovateľa na základe našich skúseností zodpovedajúc súčasnému stavu poznania v rámci vedy a praxe, sú nezáväzná a nie sú základom pre zmluvný právny vzťah a vedľajšie záväzky plynúce z kúpnej zmluvy. Kupujúceho nezbavujú povinnosti, aby sám preveril vhodnosť našich výrobkov na zamýšľaný účel použitia.